

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HTC Stain Protection Pore Primer

Felhasználás előtt olvassa végig a tájékoztatót!

I ALKALMAZÁSI TERÜLET

A HTC Stain Protection Pore Primer mindenféle természetes kőből, betonból, spatulával felhordható termékkel és Tertazzóból készült padlón alkalmazható.

Négy különböző területen használható fel. A HTC Stain Protection Pore Primer alkalmas:

- polírozott kőfelületek előkezelésére a fokozott szennyeződésvédelem érdekében.
- porózus és nedvszívó kőfelületek előkezelésére.
- durván csiszolt kőpadlón végső kezelésre/a por megkötésére.
- acélsimított betonpadló végső kezelésére/felületi kezelésére.

Figyelem! A kezelést követően a felület savérzékenysége csökken, de nem szűnik meg teljesen.

II TERMÉKLEÍRÁS


A HTC Stain Protection Pore Primer vízbázisú, polimeres alapozó, amely erős víz- és olajtaszító felületet eredményez.

Az alapozófesték hatékonysága az adott anyag tulajdonságaitól és a felület nedvszívóképességétől függ. A szennyeződés elleni védelem mértéke az anyagtól és a felületi kezeléstől függően változhat.

A vízfelvevő képesség jelentősen csökken, de a diffúziót csupán kis mértékben befolyásolja. Az aktív alkotóelemek ellenállnak az ultraibolya-sugárzásnak – a felület idővel nem sárgul.

III ALAPZAT

A kezelendő felület legyen száraz és tiszta! A termék kiadósságának és színhatásának megállapításához próbaképpen kezeljen egy kisebb felületet! A padlózat nedvességtartalma nem haladhatja meg az 5%-ot!



IV KEVERÉS

Hígítást nem igényel. Koncentrátumként használandó.

V FELHORDÁS

A terméket kisnyomású festékszóróval vigye fel, majd szintetikus, rövid szőrű hengerrel simítsa el, hogy a felület homogén legyen. Figyelem! A felületet telíteni kell.

Figyelem! A közeli érzékeny felületeket óvja a lefröccsenő cseppek ellen!

A termék alkalmazása közben kerülje a közvetlen napsugárzást! A felület hőmérséklete +10 és +30 °C között legyen! A padlófűtést kapcsolja ki! Amíg a felület víz- és olajtaszító képessége nem alakul ki, ne tegye ki a felületet közvetlen nedvességnek!

VI KEMÉNYEDÉS

A terméknek a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától függően legalább 1-2 órát száradnia kell.

VII SŰRŰSÉG/ANYAGFELHASZNÁLÁS

A kezelendő felület abszorpciós tulajdonságai függvényében az anyagfelhasználás az alábbiak szerint alakul.

Irányadó mennyiségek:


kb. 20–30 m²/liter 800 – 1200 láb²/gallon polírozott vagy csiszolt felületen

kb. 10–20 m²/liter 400 – 800 láb²/gallon csiszolatlan felületen

Kiszerezés 10 liter/2,64 gallon

VIII TÁROLÁS

A fel nem bontott tartályok száraz és hűvös helyen tárolandók. A felbontott tartályokat mielőbb teljesen fel kell használni.



IX TISZTÍTÁS

A készülék vízzel tisztítható.

X KÖRNYEZETVÉDELEM

Propanolt tartalmaz. A terméket a lefolyóba önteni tilos!

Európai hulladékkód: 080299. A megmaradt termékmennyiség veszélyes hulladéknak minősül. Az üres csomagolóanyagot (műanyag tartályokat) helyezze újrahasznosító hulladékgyűjtőbe!

XI TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Bővebb információkat a termék leírásában és biztonsági adatlapján talál.

SZÁLLÍTÓ:

HTC Sweden AB

Box 69
614 22 Söderköping
Svédország

Tel.: 0121-294 00
Fax: 0121-152 12

www.htc-floorsystems.com

Dátum: 2009. 05. 14.
Készítette a HTC